Bontec NW

Parametry techniczne

Opis produktu:

Bontec NW jest termicznie spojoną geowłókniną wykonaną przy pomocy nowoczesnej technologii. Główny materiał produkcyjny czyli polimer, wykonany jest ze 100% polipropylenu (PP). Znajduje swoje zastosowanie w konstrukcjach oporowych, liniowych, składowiskach odpadów, systemach odwadniających itp.

1. połączenie właściwości filtracyjnych i wysokiej przepuszczalności wody
2. wysoka odporność na przebicie i przecieranie
3. duże możliwości w wyborze grubości materiału (gramatura)
4. najwyższej jakości ochrona zarówno przy wysokim obiążeniu

Funkcje:



Certyfikaty:

CE

Bontec	Masa	Wytrzymałość na rozciąganie		Rozciągliwość		Odporność na		Wodoprzepuszczalność w kirunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu	Charakterystyczna wielkość oczek	Grubość przy 2 kPa	Rolka			
		podłużnie	poprzecznie	podłużnie	poprzecznie	przebicie statyczne CBR	przebicie dynamiczne				szerokość	długość	powierzchnia	waga
	[g/m²]	[kN/m]	[kN/m]	[%]	[%]	[kN]	[mm]	[l/m²/s]	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m²]	[kg]
	EN ISO 9864	EN ISO 10319				EN ISO 12236	EN ISO 13433	EN ISO 11058	EN ISO 12956	EN ISO 9863				
NW 5	70	5	5	45	49	0,85	42,0	125	0,145	0,75	5,25	100	525	37
NW 6	80	6	6	45	55	0,89	40,0	120	0,140	0,85	5,25	100	525	42
NW 7	85	7	7	45	55	1,20	37,0	115	0,135	0,90	5,25	100	525	45
NW 8	100	8	8	45	55	1,24	34,0	110	0,120	1,00	5,25	100	525	53
NW 9	110	9	9	45	55	1,50	30,0	108	0,115	1,10	5,25	100	525	58
NW 10	120	10	10	45	55	1,60	28,0	106	0,110	1,15	5,25	100	525	63
NW 11	130	11	11	45	50	1,70	26,0	105	0,105	1,25	5,25	100	525	63
NW 12	145	12	12	45	55	1,78	24,0	105	0,105	1,40	5,25	100	525	76
NW 13	160	13	13	45	55	2,20	21,5	100	0,100	1,45	5,25	100	525	84
NW 15	180	15	15	45	55	2,50	20,0	90	0,090	1,20	5,25	100	525	92
NW 16	200	16	16	45	55	2,40	19,0	85	0,085	1,25	5,25	100	525	105
NW 18	215	18	18	45	55	3,00	16,5	70	0,075	1,30	5,25	100	525	110
NW 20	235	20	20	50	55	3,10	16,0	65	0,070	1,40	5,25	100	525	123
NW 21	260	21	21	50	55	3,50	15,0	60	0,080	1,50	5,25	100	525	137
NW 25	300	25	25	50	60	3,60	12,0	55	0,065	1,60	5,25	100	525	158
NW 26	325	26	26	50	60	4,35	11,0	45	0,065	1,80	5,25	100	525	171
NW 32	385	32	32	50	60	5,40	10,0	40	0,065	1,90	5,25	100	525	202
NW 40	500	40	40	55	60	6,50	6,0	30	0,065	2,50	5,25	100	525	273
NW 45	625	45	45	65	65	7,80	4,0	25	0,070	2,96	5,25	100	525	330

Uwaga:

Jeżeli nie ustanowiono inaczej, wartości określane zostają zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i obligują od dnia wydania dokumentu. Produkty poddawane są nieustannym ulpeszeniom i rozwojowi, w związku z tym zamieszczone wartości mogą z biegiem czasu ulegać zmianie.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostarczeniem produktu w innym **rozmiarze** bądź o innych **parametrach technicznych**, bądź chcieliby skorzystać z **konsultacji** dotyczącą spraw technicznych, proszę kontaktować się z działem technicznym firmy GEOMAT (e-mail: technika@geomat.eu)

Dostawca produktu: **GEOMAT s.r.o.**

Więcej informacji dotyczących produktów znajdą Państwo na stronie **www.geomatpolska.pl**