



0497

Nr. 2006/13 / DoP Nr. 111

Technický list

TEGOLA EU.P.S. VERSAILLE - Barevný asfaltový šindel

1. Materiál neobsahuje azbest, sloučeniny dehtu ani jiné nebezpečné látky
2. Použití: šikmé střechy
3. Skladování: uvnitř skladu, palety nestohovat na sebe
4. Technický list může výrobce aktualizovat bez předchozího upozornění. Další informace o společnosti, produktech a postupu práce naleznete na www.tegolacanadese.com



Asfaltová směs		APP modifikovaný
Délka	EN 544	1 000 mm (± 3)
Šířka		340 mm (± 3)
Tloušťka	–	3,1 mm (± 10%)
Exponovaná oblast		145 mm
Adhézní systém		termo lepicí podložky
Chemické a fyzikální vlastnosti		
Hmotnost		9,65 kg/m² (± 8%)
Bitumen v jedné vrstvě	EN 544	>1 300 g/m² (± 150)
Granule v jedné vrstvě		>1 400 g/m²
Pevnost v tahu MD/CMD		>800/>600 N/5cm
Odolnost protržení hřebíkem		>120 N
Absorbce vody		<2 %
Odolnost UV záření		vyhovuje
Odolnost tvorbě puchýřů		vyhovuje
Odpor toku při zvýšených teplotách		>90 °C
Přilnavost posypu		<0,5 -g
Působení požáru		
Odolnost působení vnějšího požáru	EN 13501-5	Broof (t1)
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E
Balení		
Typ		polyethylen
Balení		21 ks / 3,05 m²
Paleta		158,6 m²